

Huber Technik Vertriebs GmbH

Weichbett HT 6GS/60

Verformbarkeit/Elastizität,
Dauertrittbelastung



HUBER TECHNIK VERTRIEBS GMBH
WEICHBETT HT 6GS/60

- ✓ Verformbarkeit/Elastizität
- ✓ Dauertrittbelastung

DLG-Zertifikat 7609



Überblick

Ein Prüfzeichen „DLG-ANERKANNT in Einzelkriterien“ wird für landtechnische Produkte verliehen, die eine umfangsreduzierte Gebrauchswertprüfung der DLG nach unabhängigen und anerkannten Bewertungskriterien erfolgreich absolviert haben. Die Prüfung dient zur Herausstellung besonderer Innovationen und Schlüsselkriterien des Prüfgegenstands.

Der Test kann Kriterien aus dem DLG-Prüfrahmen für Gesamtprüfungen enthalten oder sich auf andere wertbestimmende Merkmale und Eigenschaften des Prüfgegenstandes fokussieren. Die Mindestanforderungen, die Prüfbedingungen und -verfahren sowie die Bewertungsgrundlagen der Prüfungsergebnisse werden in Abstimmung mit einer DLG-Expertengruppe festgelegt. Sie entsprechen den anerkannten Regeln der Technik sowie den wissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Erkenntnissen und Erfordernissen. Die erfolgreiche Prüfung schließt mit der Veröffentlichung eines Prüfberichtes sowie der Vergabe des Prüfzeichens ab, das fünf Jahre ab dem Vergabedatum gültig ist.

Geprüfte Kriterien: Dauertrittbelastung, Verformbarkeit und Elastizität vor und nach Dauertritt

Prüfgrundlage: DLG-Prüfrahmen für elastische Stallbodenbeläge 2018-12 und DIN 3763:2022-08



HUBER TECHNIK VERTRIEBS GMBH
WEICHBETT HT 6GS/60

✓ **Verformbarkeit/Elastizität**
✓ **Dauertrittbelastung**

DLG-Zertifikat 7609

Testergebnisse

DLG-QUALITÄTSPROFIL			Bewertung*
Verformbarkeit und Elastizität	im Neuzustand	27,2 mm	■ ■ ■ ■ ■
	nach Dauertrittbelastung	32,5 mm	■ ■ ■ ■ ■
Auflagedruck (Belastung Carpalgelenk)	im Neuzustand	9,9 N/cm ²	■ ■ ■ ■ □
	nach Dauertrittbelastung	8,2 N/cm ²	■ ■ ■ ■ □
Bleibende Verformung	nach Dauertrittbelastung		■ ■ ■ ■ ■
Verschleiß/Schäden am Deckbelag	nach Dauertrittbelastung		■ ■ ■ ■ ■
Verschleiß/Schäden an der Füllschicht	nach Dauertrittbelastung		■ ■ ■ ■ ■

* Der DLG-Prüfrahmen gibt folgende Bewertungsmöglichkeiten vor:

■ ■ ■ oder besser = erfüllt, übertrifft oder übertrifft deutlich den festgelegten DLG-Standard,
□ = genügt den gesetzlichen Anforderungen für die Marktfähigkeit, ■ = nicht bestanden

Die Anforderungen des DLG-Prüfrahmens sowie der DIN 3763 wurden erfüllt.

Verformbarkeit und Elastizität entsprechen Klasse 4 nach DIN 3763.

Hersteller- und Produktinformationen

Huber Technik Vertriebs GmbH, Robert-Bosch-Straße 8, 85435 Erding
Telefon +49 8122 869-122, vertrieb@huber-technik.de, www.kuh-komfort-huber.com

Zweischichtig aufgebautes Weichbett

(Gesamtstärke ca. 66 mm)

- **Deckbelag:** Typ 6GS, ca. 6 mm starke Gummibahn mit Hammerschlagprofil auf der Oberseite und Gewebeerstärkung auf der Unterseite
- **Unterlage:** ca. 60 mm dicker Verbundschaumstoff (Einzelplatten)
- **Gummi-Mischungen:** Verwendete Neu-Gummi-

Mischungen stammen aus der europäischen Reifenproduktion

- **PAK:** PAK-unbedenklich; regelmäßige Prüfung der PAK-Migration im Rahmen der Qualitätssicherung des Herstellungsprozesses
- **Abmessungen:** Rollenware bis 80 m Länge, für Liegeflächenlängen von 180 cm und 200 cm (weitere Längen auf Anfrage); Verbundschaum



DLG TestService GmbH

Standort Groß-Umstadt

Max-Eyth-Weg 1 • 64823 Groß-Umstadt

Telefon +49 69 24788-600 • Fax +49 69 24788-690

Tech@DLG.org • www.DLG.org

**Download aller
DLG-Prüfberichte kostenlos
unter: www.DLG-Test.de**